



Comprobada economía

OLEO OPACO MASTER COLOR

FICHA TÉCNICA

OLEO OPACO:

Pintura Opaca fabricada en base a resinas sintéticas alquídicas, aditivos y pigmentos seleccionados para ser aplicada en interiores y exteriores.

PROPIEDADES

- Proporciona una película de muy buena adherencia y elasticidad.
- Terminación opaco.
- Fácil aplicación y buena nivelación.

USOS

- Como pintura de terminación tanto en maderas y estructuras metálicas como en superficies enyesadas y empastadas.
- Para pintado de baños, cocinas, puertas, ventanas, rejas de fierros y maderas, etc.
- En especial sobre cielos, en el sentido que la película del óleo opaco es capaz de tapar las típicas manchas o aureolas originadas por goteras, el calor de las ampollitas.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza Química	Alquídico modificado.
Acabado	Mate.
Colores	Carta de Colores.
Rendimiento Teórico	25 - 30 m ² /galón/mano, para un de película seca de espesor ± 1.0 mils
Dilución	¼ de litro por galón para brochas y rodillos.
Diluyente	Aguarrás mineral.
Tiempo de Secado	- Al tacto, 4-8 hora. - Repintado, 24 horas. - Final, 7 días.
Condiciones de Secado	20°C, 60% H.R y 50 micrones espesor húmedo.
Viscosidad	82 - 88 UK.

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de polvo, grasa, etc.
- La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola.
- Aplicación a brocha o rodillo: primera mano, diluir con un 5-10% de DISOLVENTE AGUARRAS MINERAL, la segunda mano se aplica diluido al 5% o sin diluir.
- Aplicación a pistola: Diluir 0-10% con **DISOLVENTE AGUARRAS MINERAL.**
- No es recomendable pintar con tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 5° C ni con una humedad ambiental superior al 80%.

SUPERFICIES NUEVAS

MADERAS:

- Impregnar la madera con una mano de aceite de impregnación. Dejar 24 horas y terminar con dos o tres manos de óleo opaco Master Color de Marbella.

FIERROS Y ACEROS:

- Eliminar óxidos, aceites y grasas. Aplicar una o dos manos de antióxido Maestranza Marbella. Dejar secar 24 horas y terminar con dos o tres manos de óleo opaco Master Color de Marbella.

MUROS EMPASTADOS:

- Sellar con una mano de óleo blanco sellante diluido con un 10% de aguarrás mineral dejar secar y terminar con dos o tres manos de óleo opaco Master Color de Marbella.

SUPERFICIES PINTADAS

- Si la pintura está en buen estado, lijar suavemente y eliminar los residuos.
- Aplicar una mano tal cual.
- Si la pintura está en mal estado, eliminación con decapante

REMOVEDOR DE PINTURAS UNIVERSAL.

- Proceder al pintado como si fueran superficies nuevas.

APLICACIÓN

- Manualmente mediante brocha, rodillo o pistola.
- 2 - 3 manos dependiendo del tipo de superficie, rugosidad y del color de fondo a cubrir.

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

SEGURIDAD

Los componentes de este producto son inflamables. Su inhalación prolongada produce daños irreparables a la salud. Por ello, aplíquelo con mascarillas y antiparras adecuadas, en ambientes ventilados, y fuera del alcance de los niños. No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. Tóxico por ingestión.

PRESENTACIÓN DE ENVASE

- ¼ galón.
- Galón, 3.785 l
- Lata, 5 galones.

La información de esta Ficha, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.

